

高效异质结 组件

GSM- MH6/132- BHDG400

380W | 385W | 390W
395W | 400W



400W
最大输出功率

85%
双面率

21.77%
最大转换效率

30年
功率线性质保年限

产品特性



行业领先制程技术

领先的异质结电池/组件设计，
兼顾产品性能与可靠性。



超强发电能力

最高效率量产化电池技术，
组件效率高达21.77%。



G1电池组件

G1尺寸电池组件，小巧高效，
尤适用于分布式应用。



高可靠性

适应严苛安装环境，通过
正面5400帕，背面2400帕机载。



复杂环境强适应性

优异的弱光响应、更低的温
度系数，带来全天候高发电
能力。




安心质保

极低的效率衰减（LID/PID），
更长使用寿命。
(功率衰减 < 9.7%/30年)

质量保证

12年工艺质保
30年功率质保




机构认证



组件性能参数

电池片(mm)	158×79
重量(kg)	24.5±0.5kg
尺寸(L×W×H)(mm)	1845×996×35mm
电缆(mm)	4mm ² , 300mm (长度可根据需求定制)
边框	阳极氧化铝合金边框
接线盒	IP68, 1500VDC, 3个旁路二极管
包装(40'集装箱, 17.5'拖车)	31片/托, 24托/箱, 744片/箱; 36托/车, 1116片/车



电性能参数(STC)

组件型号	GSM-MH6/132-BHDG380	GSM-MH6/132-BHDG385	GSM-MH6/132-BHDG390	GSM-MH6/132-BHDG395	GSM-MH6/132-BHDG400
最大功率Pmax(Wp)	380	385	390	395	400
开路电压Voc(V)	50.16	50.19	50.22	50.24	50.27
短路电流Isc(A)	9.87	9.93	9.99	10.05	10.11
工作电压Vmpp(V)	41.52	41.79	41.97	42.23	42.45
工作电流Impp(A)	9.16	9.22	9.30	9.36	9.42
组件转换效率	20.68%	20.95%	21.22%	21.50%	21.77%

STC (标准测试环境) : 大气质量AM1.5, 光强: 1000W/m², 温度=25°C

电性能参数(BSTC)


组件型号	GSM-MH6/132-BHDG380	GSM-MH6/132-BHDG385	GSM-MH6/132-BHDG390	GSM-MH6/132-BHDG395	GSM-MH6/132-BHDG400
最大功率Pmax(Wp)	420	425	431	436	441
开路电压Voc(V)	50.16	50.19	50.22	50.24	50.27
短路电流Isc(A)	10.89	10.96	11.02	11.08	11.14
工作电压Vmpp(V)	41.52	41.80	41.99	42.26	42.50
工作电流Impp(A)	10.12	10.18	10.26	10.33	10.39
αIsc (%/K) : 0.04; βVoc (%/K) : -0.24; γPmp (%/K) : -0.26					

大气质量AM1.5, 正面光强: 1000W/m², 背面光强135W/m² 温度=25°C, 风速=1m/s

组件工作条件

最大系统电压	1500VDC
组件工作温度范围	-40°C ~ +85°C
最大额定熔丝电流	25A
背面静态载荷	2400Pa
正面静态载荷	5400Pa
NOCT	44±2°C
安全等级	Class II
接地电导率	< 0.1Ω

I-V曲线图 (不同辐照度)



I-V曲线图 (不同温度)

